



	Test description	zp150 + Z-Bond 90
Résistance à la traction (limite élastique)	Force to break (pull)	9 MPa
Allongement %	Deformation before rupture	0.25%
	<i>Tensile specimen</i>	
Résistance à la traction (limite avant rupture)	Force to break (bend)	27 MPa
Module d'élasticité	Measure of stiffness	6405 MPa
	<i>Flexural specimen</i>	
Dureté « shore »		81 D
Température maximum d'utilisation	Resistance to deformation when exposed to heat	112°C
Résistance à la compression	Resistance to crushing	-